



T.C.  
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI  
İstanbul İkitelli İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü

04 Mart 2010

Sayı : B.14.2.KSG.1.34.02.00-261.99/1983  
Konu : Test Raporu

ARITEKS BOYACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.  
Hekimsuyu Cad. No:38  
KÜÇÜKKÖY/İSTANBUL  
Tel: 0 212 618 08 48-49 Faks:0 212 537 08 46

Merkezimizden talep etmiş olduğunuz testler, Müdürlüğümüze bağlı İkitelli Tekstil Kalite Kontrol Test Laboratuvarımızda yapılmış olup test sonuçlarını gösteren raporlar ektedir.  
Bilgilerinizi rica ederim.

  
Elem ÖZGEZER  
Müdür V.

EKLER:

1- Test Raporu 0038/10 (8 Sayfa)

	<b>KOSGEB</b>		
<b>İSTANBUL İKİTELLİ İŞLETME GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>İKİTELLİ TEKSTİL KALİTE KONTROL TEST LABORATUARI (İKİTELLİ TEXTILE QUALITY CONTROL TEST LABORATORY) TEST RAPORU (TEST REPORT)</b>			

Rapor No/: 0038/10  
Report No

BAŞVURU TARİHİ Date Received	RAPOR TARİHİ/ Report Date	RAPOR NO/ Report No
25.02.2010	04.03.2010	0038/10

MÜŞTERİ BİLGİLERİ Client Description	NUMUNE BİLGİLERİ (FİRMA BEYANI) Sample Description (Client Statement)
Müşteri Adı : ARITEKS BOYACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.	Numune Cinsi : ÖRME KUMAŞ Sample Type
Adres : Hekimsuyu Cad. No:38 KÜÇÜKKÖY/İSTANBUL.	Elyaf Karışımı : PES %10 LYC Fibre Composition
İlgili Kişi : İlknur TURAN Contact Person	Renk : SARI Colour
Tel /Phn : 0 212 618 08 48 Faks/Fax : 0212 537 08 46	<input checked="" type="checkbox"/> KUMAŞ/Fabric <input type="checkbox"/> GİYSİ/Garment




YAPILAN TESTLER/ Performed Tests	
FİZİKSEL TESTLER /Physical Tests	HASLIK TESTLERİ / Fastness Tests
Kopma Mukavemeti-Şerit Met. (Tensile Strength-Strip Method)	İşık (Light)
Yırtılma Mukavemeti -Sarkaç Prensibi (Tear Strength-Pendulum M.)	Kuru Temizleme (Dry Cleaning)
Patlama Mukavemeti -Hidrolik Metot (Bursting Strength-Hydraulic Method)	
Yağ Geçirgenliği-Yıkama Sonrası (Oil Repellecty-After Washing)	
Yanma (Flammability)	
UV Geçirgenlik ve Koruma Faktörü (UV Permeability and Protection Factor)	
İplik Numara Tayini-Kumaştan Çıkarılan (Yarn Count-Fabric)	

Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin, k = 2 olan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda % 95 oranında güvenilirlik seviyesi sağlanmaktadır. / The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, providing a level of confidence of approximately 95 %.

Test sonuçları yukarıda tanımlanan numuneye aittir. / Tests results are related to the sample that is described above.

Numune alma işlemi müşteri tarafından gerçekleştirilmiştir. 7 sayfa olarak düzenlenen bu rapor bir bütün olarak çoğaltılabilir, kısmen kopya edilemez. / Sampling process has been done by the client. / This report, that is prepared of 7 pages, is can not be reproduced except in full.

Raporda (\*) işaretli testler akreditasyon kapsamı dahilinde değildir. / Tests marked (\*) are not included in the accreditation schedule of this laboratory.

	<b>KOSGEB</b>		
<b>İSTANBUL İKİTELLİ İŞLETME GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ</b>			
<b>İKİTELLİ TEKSTİL KALİTE KONTROL TEST LABORATUARI (İKİTELLİ TEXTILE QUALITY CONTROL TEST LABORATORY)</b>			
<b>TEST RAPORU (TEST REPORT)</b>			

Rapor No/: 0038/10  
Report No

**YAĞ GEÇİRGENLİĞİ / OIL REPELLECY-HYDROCARBON RESISTANCE**

TEST METODU/TEST METHOD	
Kullanılan Standart : EN ISO 14419:1999/AC Standard	Kondisyon Şartları : %65±4 bağıl nem, (20 ± 2)°C Sıcaklık Condition Atmosphere
Test Tarihi : 26.02.2010 Test Date	Deneyin Yapıldığı Atmosfer Şartları: %50,4 bağıl nem, 20.1°C Testing Atmosphere sıcaklık

**SONUÇ / RESULT**

<b>Yağ Tutmazlık Derecesi (Oil Repellecy Grade)</b>	<b>6</b>
---	----------

Toplam belirsizlik (Total uncertainty) : ± 1 derece(grade)

**(\*)KUMAŞTAN ÇIKARILAN İPLİĞİN, İPLİK NUMARA (DOĞRUSAL YOĞUNLUK) TAYİNİ  
/ YARN COUNT-FABRIC**

TEST METODU/ TEST METHOD	
Kullanılan Standart : ISO 7211-5:1984 Standard	Kondisyon ve Deney : %(65 ± 4) bağıl nem ve (20 ± 2)°C Atmosferi Şartları Sıcaklık Condition and Testing Atmosphere
Numune Sayısı : 50 Adet Specimen Number	Test Metodu : A Metodu Test Method
Sapmalar : İpliğin düzeltilmiş uzunluğu için cetvel kullanmıştır. Talebiniz üzerine test sonucu olarak Denier Numarası Deviations verilmiştir.	

**SONUÇ/RESULT**

	<b>Doğrusal Yoğunluk (Yarn Count)</b>
<b>Ortalama (Mean)</b>	<b>129 Td (den)</b>